TECHNISCHE FICHE:
ANTI-SLIP TAPE ZELFKLEVEND

Algemene informatie

Deze sterke, duurzame en zelfklevende anti-slip tape kan gebruikt worden in allerlei sectoren. Het materiaal bestaat uit een zelfklevende plastic basisfilm. De lijm is drukgevoelig en wordt beschermd door een gesiliconiseerd behandeld lossingspapier. Het bovenoppervlak bestaat uit schurende aluminiumoxidedeeltjes die op hun plaats gehouden worden door een polymeerhars. Voorafgaand aan het plaatsen worden de korrels opgeladen door statische elektriciteit, zodat ze naar boven wijzen en daardoor de gripniveaus worden verhoogd.



Technische informatie

Afmetingen:	max. breedte: 1.168 mm, max. lengte: 100.000 mm
Duurzaamheid:	3 jaar
Kleuren:	zie tabel onder Verpakking

Montage

De tape is ontworpen om grip te bieden in uiteenlopende toepassingen, zelfs als er, eenmaal correct aangebracht, olie, water of andere verontreinigers aanwezig zijn. Perfect voor gebruik bij voetgangers- of licht autoverkeer.

Voordelen

- Sterk en duurzaam
- Hoge wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudige montage
- Bestand tegen vrijwel alle chemicaliën die aanwezig zijn in commerciële omgevingen
- Hecht zich aan vrijwel alle oppervlakken

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

Verpakking

Kan verpakt worden op verschillende manieren, afhankelijk van de grootte van het product of de eisen van de klant. De verpakking is voorzien van een etiket met de maat, hoeveelheid, batchnummer, interne barcode en andere vereiste informatie.

Kleur	RAL-referentie
Zwart	9004
Blauw	5000
Bruin	8002
Groen	6010
Geel	1023
Rood	3020
Oranje	2004
Fluorescerend geel	1016
Wit	9003
Beige	1000
Licht bruin	-
Grijs	7004
Rood/Wit	3000 & 9016
Zwart/Geel	1023 & 9017
Vivid Hazard	1018 & 9011

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

Onderwerp	Resultaat	Testmethode
Rugdrager	0,1 mm PVC	Calliper-methode
Totale aangebrachte dikte	0,7 mm	Calliper-methode
Soort lijm	Acryl met solventen	N/A
Type mineraal	Aluminiumoxide	N/A
Hechting op staal (g/25,4 mm²)	1500↑	PSTC-4
Treksterkte (kg/25,4 mm²)	6,0↑	PSTC-31
Scheurweerstand (g)	5600 +/- 200	PSTC-39
Hechting kleefkracht, N/25 mm	68,0	Lloyd, 500N load cell
Breukrek	25%↑	PSTC-31
Temperatuurbereik	-40 °C tot +80 °C	Zie notities onder tabel
Maximale grootte	1.168 mm x 100.000 mm	N/A
Weerstand tegen water (maanden)	10	PSTC-35
Weerstand tegen chemicaliën	8	PSTC-35
Weerstand tegen motorolie	Uitstekend	PSTC-35
Levensduur (maanden)	12 tot 24	PSTC-9

Test	Droog oppervlak testresultaten	Nat oppervlak testresultaten	Teststandaard
Pendulum	102 TRL	71 TRL	BS EN 13036-4
DIN 51130	R13		Certificaat 97910801.001
DIN 51097	Buiging 30°- C		97910801.004

Safety-Grip®	Droog oppervlak testresultaten	Nat oppervlak testresultaten
Standaard	102 TRL	71 TRL

Safety-Grip®	Temperatuur	Observaties
Zwarte standaard Anti-slip Tape H3401	-40 °C	Geen zichtbare tekenen van afbladderen of verlies van hechting
Zwarte standaard Anti-slip Tape H3401	+80 °C	Geen zichtbare tekenen van afbladderen of verlies van hechting

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com